

Infra Classic er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalning som gir en supermatt og vakker fargedybde uten gjenskin. Anvendes til mellom- og toppstrøk i tørre rom på vegger av f.eks. bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. Kan også benyttes på panel, men Infra Classic gir en jevnere og glattere overflate.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit + A, B, C base som brekkes til ønsket farge
Glans:	Helmatt
Viskositet:	70-90
Egenvekt (kg/L):	1,3 (base hvit)
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp.:	+10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med egnet rengjøringsmiddel. Gammel, blank og halvblank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Infra Classic. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Infra Sperregrunn. Ubehandlet panel påføres minimum 2 fylldige strøk Infra Sperregrunn før videre behandling.

Bruksmåte

Infra Classic er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fylldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det da er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengder i samme retning på hele veggen.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Miljømerking

Infra Classic er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen.



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy og slitesterk

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR.

Produktet tilfredsstillter BREEAM-NOR HEA 02.

Infra Classic inneholder ingen stoffer på A20-listen.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans og fargeforskjell. Emballasjestørrelse: 0,68; 2,7 og 9 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/L (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/L VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av COOP Norge
