

Infra Diamant er en vanntynnbar og luktsvak oljemaling i ulike glansgrader for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

FYSIKALSKE DATA

| | |
|----------------------|--|
| Type: | Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling |
| Farge: | Hvit-, A-, B-, C-base. Brekkes til ønsket farge |
| Glans: | Matt 05, silkematt 15, halvblank 40, høyglans 80 |
| Egenvekt (kg/L): | Ca. 1,1-1,3 |
| Tørrstoff (volum %): | 35-37 |

BRUKSDATA

| | |
|------------------------------|--|
| Påføringsmetode: | Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | Vann |
| Anbefalt filmtykkelse, våt: | Ca. 100 - 120 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, tørr: | Ca. 40 mikrometer |
| Anbefalt forbruk: | 8-10 m ² /liter |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr: | 1-2 timer |
| Overmalingsintervall, min: | 6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse |
| Minimum påføringstemp.: | +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. |

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater kan vaskes med interiørvask eller Infra Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. MFD, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Infra Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Infra Diamant. Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med minimum 2 strøk Infra Sperregrunn. Bart treverk må slipes etter vask for å fjerne fiberreising.

Bruksmåte

Infra Diamanter er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fyldig. Bruk rull/pensel av god kvalitet for å oppnå fin finish. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. Rør godt om før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på etterm vinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/L (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/L VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av COOP Norge
