

PRODUKTDATABLAD

Sika® Sponplatelim+

Lim for montering av sponplater og andre golvplater til trebjelkelag

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Sponplatelim+ er et lim for montering av sponplater og andre golvplatematerialer til trebjelkelag og til sammenføyning av not- og fjærskjøter i golvplater.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Sponplatelim+ er elastisk, har høy styrke og er vannavstøtende. Det tåler kulde og varme og har gode aldringsegenskaper.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkelt å påføre
- Tiksotropisk konsistens
- Lav viskositet gir enkel påføring i plater med not og fjær
- Kan brukes i alle slags miljøer (kalde, fuktige etc.)
- Godkjent av Norsk Treteknisk Institutt

GODKJENNELSER / STANDARDER

Testet av Norsk Treteknisk Institutt i henhold til utvalgte deltester fra ASTM D3498-19a og APA AFG-01.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	1-komponent syntetisk gummilim
Forpakning	300 ml patron eller 600 ml pose
Farge	Gul beige
Holdbarhet	24 måneder i uåpnet forpakning ved lagring mellom -10°C og +25°C
Lagringsforhold	I tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperaturer mellom -10°C og +25°C
Tetthet	ca 1,06 kg/liter
Konsistens	Glatt lim-masse for påføring med fugepistol
Tørrestoffinnhold ved volum	ca 60 %
Termisk resistens	-40°C til + 100°C
Produkt temperatur	+5°C til +25°C
Lufttemperatur	+5°C til +25°C
Herdetid	5-24 timer avhengig av temperatur og tykkelse. Full styrke oppnås etter ca 14 dager

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

INSTALLASJON

Sponplatelim påføres alltid med en fugepistol. Fjern skitt, is, snø og fritt vann fra overflatene som skal limes. Påfør to strenger med lim, ca. 5 mm i diameter, til bjelkene som platene skal limes til. Påfør en streng i bunnen av nota og en på oversiden av fjæra på sponplatene som skal limes. Limmengden skal justeres slik at en liten mengde lim trenger ut langs hele skjøten når platene presses sammen, for å oppnå en god fuktforsegling. Sett sammen platene så snart som mulig etter påføring av limet og senest innen 10 minutter. Fest platene med anbefalte spiker eller skruer. Fjern overflødig lim umiddelbart med en sparkelspade. Følg alltid plateleverandørens leggeanvisning.

RENGJØRING AV VERKTØY

Etter hudkontakt, vask med såpe og vann. Limflekker kan etter at de er tørket fjernes ved å gnis av. Rengjør verktøyene og fjern eventuelle limflekker med acetone eller white spirit. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke tømmes i avløp.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Sponplatelim+
Mars 2026, Versjon 01.01
020513070000247913

SikaSponplatelim+-no-NO-(03-2026)-1-1.pdf

