

PRODUKTDATABLAD

Sparkelmasse Gipsbruk C90



Produktnavn	Sparkelmasse Gipsbruk C90
Vare/NOBB nr	95646/51555624
Forpakning	25 kg sekk • 42 sekker pr pall
Produktbeskrivelse	Lim på en base av gips
Fysiske egenskaper	<p>Standarder og forskrifter: hEN 14496:2006</p> <p>DoP: SIDE144960002</p> <p>System 4</p> <p>Brannspredningsklasse: A1</p> <p>Vannbehov: 12,5l pr 25 kg pulver</p> <p>Trykkfasthet: >0.06Mpa</p> <p>Farge: Lys rosa pulver</p>
Bruksområde	For å lime gipsplater og isolasjonsplater. Dette produktet er også egnet for fylling av hull. For manuelt, ikke maskinelt brukt. Hvis det er nødvendig (f.eks ved hjelparkling av gipsplater og liming mot sterkt sugende underlag), må overflaten først behandles med primer.
Bruk	<p>FORBEHANDLING: Overflaten må være solid, ren og tørr. Om nødvendig fjerne støv, gammel maling, forskaling, olje og andre forurensende stoffer. Ikke påfør gipsbruk på kalkmørtel og våt betong. Forvann jevne og sterkt sugende flater på forhånd eller påfør primer.</p> <p>BEHANDLING: Bland 25 kg gipsbruk i en ren beholder med 12,5 liter rent vann. La den hvile i 5 minutter og blande for hånd eller med en elektrisk mikser inntil den er en homogen, glatt pasta. Påfør gipsbruk i punkter på baksiden av gipsplaten i et rutenett på omtrent 30 cm. Sett på plass gipsplaten i løpet av 10 minutter mot eksisterende konstruksjon. Bruk en lang linjal og vater for å plassere gipsplaten på riktig måte.</p>
Øvrig	<p>Garanti på kvalitative binding. Regelmessig overvåking i laboratoriet.</p> <p>BEMERK Ta nødvendige beskyttelsestiltak under arbeidet. Ikke pust eller innhaler gipspulveret. Skyll grundig med vann hvis øynene eller huden kommer i kontakt med produktet. Kontakt lege umiddelbart dersom irritasjon eller du har svelget produktet.</p>
Forbruk	4-7 kg / m ² .
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forsegle i originalemballasjen.
Produsent	Siniat B.V. • Postbus 45 • 9930 AA DELFZIJL
Importør	BMC AS • Pb. 238 • Stoltenbergsgate 58 • 3101 Tønsberg Tlf: 33 30 03 90 • bmc@bmc-norge.no