


Generelle data

Planke	580 x 145 mm
Total tykkelse	14 mm
Antall planker pr. pakke	12 (6xA & 6xB)
m2 pr. pakke	1,009 m ²
Kg pr. pakke	9,88 kg

Plankens oppbygging

Toppsjikt	PEFC kontrollert ursprung	EN 13489	± 3 mm
Kjerne	PEFC kontrollert ursprung		Gran
Bakside/sperresjikt	PEFC kontrollert ursprung	Trefinér	2 mm
Not og fjær	Lengde		Uniclic
	Bredde		Uniclic



Garanti

Boligmiljø	Garantivilkår i hver pakke	33 år
Uniclic - Multifit		Livstid
Offentlig miljø		På forespørsel
Moisture Protection	Gir garanti mot oppbygging av rester av smuss langs kanter på grunn av vedlikehold gjennom årene.	10 år
Stay Clean Technology (kun lakkede produkter)	Gir garanti mot forurensning av overflateoppbyggingen og gir garanti mot oppbygging av rester av smuss langs kanter på grunn av vedlikehold gjennom årene.	10 år

Overflate/toppsjikt

Tresort		Eik
Opprinnelse		Europa
Overflatebehandling	UV-herdet lakk	Ripesikret toppsjikt
Naturlig variasjon		På grunn av treets beskaffenhet, kan utseendet avvike fra prøver
Overflatebehandlinger		se katalog / nettside

Sortering

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera

	Selected	Accent	Lively
	<i>Faccia dell'elemento</i>		
Aburno	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto
Nodi	Ammessi se max 20 metà o completamente riparati	Ammessi se max 50 metà o completamente riparati	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Crepe	Non ammesso	Ammesse se chiuse ≤ a metà tavola	Ammesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Colpo di fulmine	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Alterazione biologica	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .

Legging		Norm krav	
Flytende		På Pergo underlag	se leggeanvisning
Hellimit		Pergo MS polymerharpiks	se leggeanvisning
Generelt ved installert gulv	EN 13489	Omkant - høydeforskjell (mm)	≤ 0,20
		Forskjell på bredden (mm)	≤ 0,20
		Kuving i lengden %	≤ 0,1
		Kuving i bredden %	≤ 0,2
Dimensjons stabilitet	ISO 24339	Kuving på kort ende maksimum %	≤ 0,30
	Forandringer 30-85% RF	Kuving på kort ende minimum %	≥ - 0,20
		Glippe i skjøter på kort ende (mm)	≤ 0,20
		Glippe i skjøter på lang siden (mm)	≤ 0,30
Gulvvarme	Kan benyttes	se egen anvisning	

Overflatebehandling			
Slitestyrke	SIS 923509	Rennende sand	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Flektålighet	EN 13442		class 3
		Gulv med Stay Clean Technology (Kun lakkert)	Klasse 5
CE	EN 14342:2013	Kontrollorgan	0766 EPH Dresden
Kontorstolhjul	ISO 4918	Testet med underlag	DOP: På pakken 25.000
Sklisikkerhet	CEN/TS 15676: 2008	Tørr pendel test	Avhengig av struktur og overflate behandling USRV 37-57
Formaldehydavgassing	EN 717-1		≤E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤5 ppm
Varmegjennomgangsmots tand	EN12664:2001		0,14 m2.K/W
Brannklassifisering	EN 13501-1		Dfl-s1

Miljøsertifikater	
AFFSET	A Frankrike
PEFC	PEFC/07-32-37
EPD	På forespørsel
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001
M1	Finland

