



Robust Flislim - Rask

Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg.

God bearbeidighet, høy fleksibilitet, meget god vedheft og høy stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver. For alle stabile underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Frostsikker og vannbestandig.

Klasse: **C2FT**



Beskrivelse. Hurtigherdende sementbasert flislim for gulv og vegg. God bearbeidighet, høy fleksibilitet, meget god vedheft og høy stabilitet under belastning. Kan blandes med variabel vannmengde for ulike arbeidsoppgaver. For alle stabile underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser mm. For gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Frostsikker og vannbestandig. Kan belastes og fuges etter ca. 3 timer. Full belastning etter ca. 1 døgn. Tilfredsstillende kravene til klassifiseringen C2FT.

Forarbeid. Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre heft til underlaget. Større hull og skader sparkles med Robust Primer Gulv&Vegg. Velg riktig primer til underlaget.

Sugende underlag på gulv som avretting, betong og sparkel primes med Robust Primer Gulv. På vegg benyttes Robust Primer& Tilsetning. Sterkt sugende underlag primes i flere omganger til overflaten er mettet. Unngå at det dannes damper.

Ikke sugende underlag som gulvmaling, flis, eller andre glatte underlag primes med Robust Primer Universal. Glatte flater skal rubbes eller slipes før primeren påføres. Primeren tørker raskt og kan belegges etter ca. 1 time. Unngå at det dannes damper.

Utblanding. Robust Flislim-Rask kan blandes med variabel vannmengde. En 10 kg sekk blandes til bruk på vegg med ca. 2-3 liter. På gulv ca. 3-3,5 liter. Utblanding foretas med drill og universalmixer. Hell først ca. 80% av vannet i blandebøtta. Deretter tilsettes pulveret og blandes godt. Bland først i ca. 30 sek mens den resterende vannmengden tilsettes gradvis. Dette blandes grundig inntil det oppnås en klumpfri og lettflytende masse. La blandingen hvile i ca. 5 min. før en siste utblanding foretas. Brukstid utblandet masse er ca. 40 min. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte. Robust Flislim-Rask påføres med tannsparkel. Påfør godt med flislim med riktig tannsparkel på underlaget for å sikre full limdekning (se tabell). Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Flisene bør monteres innen ca. 20 min. Ikke legg mer flis dersom limet har begynt å skinnherde. Dette kan kontrolleres med å berøre limet for å se om limet fortsatt er klebrig. Gulv utsatt for tung belastning og områder som er utsatt for mye fuktighet som basseng, terrasser og balkonger bør flisen dobbeltimes. Flislim påføres med tannsparkel på både underlaget og på flisen før flisen presses ned i underlaget. For gulv med varme, skal varmen være avslått i minst 1 døgn før flislegging. Varmen kan slåes på igjen etter ca. 1 dag. Gulv og vegg kan fuges etter ca. 3 timer. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid +20°C og 50% RF

Massen må brukes innen 40 min. Åpentiden er ca. 20 min. Ikke bland mer enn du rekker å legge ut. Flislimet bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling mm. Nedkjølte omgivelser, underlag/konstruksjon og kalde produkter (sekker), vil påvirke bruksegenskapene og øke produktets herde- og tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidings- og tørketid. Påføringstemperaturen må ikke være under +5°C og ikke over +30°C. Fuging kan utføres etter ca. 3 timer.

Lagring. Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreducerende tilsetningsstoffene. Om produktet lagret tørt, og ikke har klumper i emballasjen, kan produktet fortsatt benyttes, men kan få noe lengre herdetid.

Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 2-3,5 liter/10kg
Forbruk:	1,4-2,7kg/m ²
Brukstid:	ca. 40 min
Åpen tid:	ca. 20 min
Gangbar:	ca. 3 timer
Fuges:	ca. 3 timer
Klasse:	C2FT
Arbeidstemperatur:	+5°C til +30°C
Farge:	Grå

Varedata

Emballasje/pall: 10 kg sekk. 96 stk/pall.

Vare nr.:	262
Nobb nr.:	52888992
Gtin:	7090040902627

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

Forbruk

Flistype	Tanning	Forbruk
Mosaikk	4x4x4mm	Ca. 1,4 kg/m ²
Flis	6x6x6mm	Ca. 2,1 kg/m ²
Storformat	8x8x8mm	Ca. 2,7 kg/m ²

Forbruket er avhengig av størrelsen på tannsparkelen, flistype og flisformat. Påføringsvinkelen med tannsparkelen påvirker også forbruket. Anbefalt vinkel er ca. 45°-90°.